

دراسة تأثير ألياف الزجاج وألياف البولي بروبيلين على الخواص الميكانيكية للخرسانة

Study the effect of glass fibers and polypropylene fibers on the mechanical properties of concrete

ربيعة بالحاج

المعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية

الزاوية – ليبيا

rabiabelhaj@yahoo.com,

Mobile: 00218944836997

ملخص البحث:

يشهد قطاع البناء تطورا سريعا ومتزايدا كل عام وقد أدى هذا النمو المتسارع للخرسانة إلى إضافة مواد كيميائية تعمل على تحسين أداء الخرسانة وتقليل استهلاك المواد الطبيعية، يتطلب التطور الحالي إلى التوجه لزيادة قوة ومتانة الخرسانة لتلبية متطلبات البناء الحديث، تعد الألياف الصناعية والطبيعية خيارا جيدا لتحسين خواص الخرسانة مثل زيادة قوة الضغط و الانحناء و الشد. استخدمت هذه الألياف منذ القدم بنسب مختلفة وأثبتت فعاليتها لتعزيز قوة الضغط و الانحناء و قوة الشد

تاريخ الاستلام:

2025/05/13م

القبول:

2025/05/22م

تاريخ النشر:

2025/06/01م

ومقاومة الشد الانشطاري للإسمنت بشكل كبير. تهتم هذه الدراسة بتحديد النسبة الأمثل من كمية الألياف وكذلك دراسة تأثير النسب العالية من هذه الألياف على خواص الخرسانة، استخدمت ألياف الزجاج (GF) و ألياف البولي بروبيلين (PPF) بنسب: 0.5%، 1%، 1.5%، 2%، 2.5% و 3% من وزن الأسمنت، وتم دراسة قوة الضغط والانحناء والشد للخرسانة قبل وبعد إضافة الألياف عند نسبة ثابتة من الماء إلى المادة الرابطة قدرها $W/C = 0.5$. تم قياس قابلية التشغيل وقوة الضغط والانحناء والشد عند 7 و 28 يوم، من خلال النتائج وجد أن قابلية التشغيل تنخفض بزيادة محتوى الألياف أما قوة الضغط فقد لوحظ أنها قلت عند جميع النسب المدروسة وأن أفضل قيمة لمحتوى الألياف لتحسين قوة الضغط تكون عند نسب ألياف أقل من 0.5% لكلا النوعين من الألياف، تناقصت قوة الضغط مع زيادة محتوى الألياف لتصل إلى أقل قيمة لها عند نسبة 3% و التي كانت 56.5%، 72% للألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين على التوالي. تزامن هذا التناقص مع تناقص في قوة الشد الانشطاري. في المقابل زادت قوة الانحناء للخلطات الحاوية على ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين مع زيادة محتوى الألياف لتصل إلى أعلى قيمة لقوة الانحناء عند نسبة ألياف 1.5% و 0.5% بنسبة زيادة وصلت 13.6% و 1.6% للألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين على التوالي، بشكل عام أظهرت ألياف الزجاج أفضل النتائج

لتحسين خواص الخرسانة.

الكلمات المفتاحية: خرسانة، ألياف زجاج، ألياف بولي بروبيلين، قوة ضغط، قوة الشد الانشطاري، قوة الانحناء.

Abstract

The construction sector is experiencing rapid and increasing development every year. This rapid growth in concrete has led to the addition of chemicals that improve concrete performance and reduce the consumption of natural materials. Natural and synthetic fibers are a good choice for improving concrete properties such as increasing compressive, flexural and tensile strength. These fibers have been used since ancient times and have proven effective in enhancing concrete properties. In this study different percentage of glass fibers and polypropylene fibers: 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5% and 3% as weight percentage of cement, where tested and their effects on compressive, flexural, and tensile strengths at constant $W/C=0.5$. Workability,

compressive, flexural and tensile strength were measured at 7 and 28 days. The results showed that workability decreased with increasing fiber content, while compressive strength decreased at all fiber content studied. The optimal fiber content for improving compressive strength was found at fiber content less than 0.5%. Compressive strength decreased with increasing fiber content, reaching its lowest values at 3% fiber content, which were 56.5% and 72% for glass fiber and polypropylene fibers, respectively. This decrease was accompanied by a decrease in split tensile strength. Flexural strength, on other hand, increased with increasing fiber content, reaching its highest value at 1.5% fiber content with a 13.6% increase for glass fiber, and at 0.5% fiber content, with a 1.6% increase for polypropylene. Overall glass fiber performed better than polypropylene fiber.

KEYWORDS: Concrete, Glass fiber, Polypropylene fiber, Compressive strength, Flexural strength, Tensile strength

المقدمة :

مع تزايد التطور العمراني زاد استهلاك الخرسانة بشكل كبير خاصة خلال العقود الأخيرة، وهذا التزايد نتج عنه استنفاد للعناصر الطبيعية المكونة للخرسانة بشكل كبير ما أستوجب النظر إلى مصادر أخرى لمواد يمكن أن تحل محل الأولى وتعطى نفس الكفاءة، هذه المواد يجب أن تؤدي نفس المهمة وتعطى نفس كفاءة المواد الطبيعية من مقاومة ضغط و انحناء وقابلية تشغيل ومتانة وغيرها من الخواص التي تعطىها المواد الطبيعية على المدى الطويل وأن تكون ذات مقاومة عالية للأحماض والقلويات والرطوبة. أثبتت الألياف فعاليتها في تقليل التشققات ومنع الانكماش أيضا بالإضافة إلى كونها نفايات صناعية مما يساعد استخدامها في الخرسانة على حماية البيئة. الخرسانة مادة هشّة تتفكك بسهولة وذلك لأنها مادة مركبة، وكون الألياف تتكون من أعداد هائلة من ألياف منفصلة أثناء دمجها مع الخرسانة فإنها تتوزع بشكل عشوائي ما يسمح لها بالانتشار في جميع الاتجاهات وتشكل بذلك شبكة تساعد على تماسك الخرسانة ومنعها من التفتت أثناء الانهيار، يساهم انتشار الألياف داخل مسام الخرسانة أيضا إلى تقليل امتصاص الماء ما ينتج عنه أقل قابلية لتآكل (Mohseni, et al, 2016). تستخدم العديد من الألياف في تدعيم الخرسانة مثل ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين والبولي إيثيلين و ألياف الفولاذ والكربون وغيرها من الألياف الطبيعية مثل ألياف جوز الهند وقصب السكر وأيضا شعر الماعز وشعر الخيل وغيرها. تعتبر ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين من الألياف التي أثبتت فعاليتها في زيادة مقاومة الخرسانة للضغط و الانكماش، أيضا في زيادة قوة الانحناء بالإضافة إلى مقاومتها العالية للأحماض والقلويات (Ramezani pour, et al, 2013). تتمتع ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين بوزن خفيف مقارنة بحجمها ومساحة سطحية كبيرة بالإضافة إلى مقاومة عالية للأحماض ومقاومة شد ممتازة حيث تتوزع

الألياف داخل الخرسانة بشكل عشوائي ما يزيد من المساحة السطحية لتلامس بينها وبين جزيئات الخرسانة و بالتالي تملأ مسام الفراغات مما يحسن البنية الدقيقة للخرسانة وبذلك تزداد قوة الترابط وتمنع الجزيئات من التفتت ما يساعد على إنتاج خرسانة تتمتع بالمرونة والقوة وخفة الوزن (Liu, et al, 2019, Xue, et al, 2019). يمكن لإضافة ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين أن تسد الشقوق الدقيقة في مصفوفة الخرسانة مما يعيد توزيع الإجهاد ويمنع انتشاره عند أطراف الشقوق ما يساعد على تثبيط انتشار الشقوق خلال المصفوفة و بالتالي مقاومة عالية للأحمال وتشقق دون كسر (Fallah, et al, 2017). تساعد الألياف على تحسين معامل المرونة للخرسانة حتى تتماشى مع الأشكال الهندسية الحديثة المعقدة، تُكسب الألياف الخرسانة مرونة أكثر وطواعية أعلى في التصاميم أيضا في تحمل الأحمال ما ينتج عنه مقاومة أعلى للانحناءات خاصة أثناء الانهيار ما يوفر حماية أكثر (Cao, et al, 2019, Xue, et al, 2014, Behfarnia, et al, 2019, Xue, et al, 2019). إضافة الألياف للخرسانة يمكن أن تساعد أيضا في التحكم في الانكماش اللدن الناتج عن التجفيف خاصة أثناء التجمد و الذوبان (Zhang, et al, 2013, Karahan, et al, 2011, Izaguirre, et al, 2011).

تؤثر نسبة الألياف المضافة ونوعها على تحسين متانة الخرسانة وقدرتها على التحمل. الخرسانة المسلحة بألياف الزجاج (FRC) و ألياف البولي بروبيلين خرسانة مكونة في مجملها من الاسمنت والركام الناعم والخشن يتم استبدال الاسمنت بنسبة معينة من الألياف لتساعد هذه الألياف الخرسانة على زيادة اللدنة وقوة الشد ومقاومة الصدمات والحرارة والانكماش. يعتمد تحسين الخرسانة المدعمة بالألياف على نوع الألياف، أيضا تلعب نسبة الألياف الدور الكبير في تحسين خواص الخرسانة، حيث وجد أن

النسب العالية تؤثر سلبا على أداء الخرسانة ليس فقط من الناحية التشغيلية بل أيضا على قوة الضغط والانحناء والشد.

هدفت هذه الدراسة للوصول إلى النسبة المثلى من ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين التي تحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة باختبار عدة نسب تبدأ من 0.5% حتى النسب العالية 3% من وزن الاسمنت للوقوف على مدى تأثير النسب العالية من الألياف على خواص الخرسانة، أيضا هدفت الدراسة لتعيين أي نوع من الألياف يمكن أن يعطى خواص أفضل للخرسانة.

المواد المستخدمة ومنهجية البحث:

1- المواد المستخدمة:

1.1- الأسمنت: أُستخدم في خلطات الخرسانة اسمنت بورتلاند خاص بالخرسانة 42.5R كما مبين بالجدول رقم (1).

جدول (1): مكونات الاسمنت البورتلاند المستخدم في الدراسة.

النسبة %	المكون
67-60	الأوكسيد الثلاثي (CaO)
25-20	اوكسيد السيليكون (SiO ₂)
8-4	اوكسيد الالومنيوم (Al ₂ O ₃)
4-2	اوكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃)

2.1- الماء:

استخدم ماء الحنفية العادي ذو رقم هيدروجيني يتراوح بين 7.5-7.8 لخلط جميع الخلطات الخرسانية.

3.1- الركام الخشن:

استخدم الركام الخشن أو ما يعرف بالشرشور الموجود بالسوق المحلى بقطر 1.5سم.

4.1- الركام الناعم:

تم استخدام ركام ناعم ذو جودة عالية للحصول على أفضل النتائج.

5.1- ألياف الزجاج:

استخدمت ألياف زجاج مقاوم للقلويات بالمواصفات المبينة بالجدول رقم (2).

الجدول (2): مواصفات ألياف الزجاج المستخدمة في الخلطات الخرسانية.

اللون (Color)	ابيض (White)
القطر (Diameter)	25(±10%) μm
الطول (Length)	50(±10%) μm
الكثافة (Density)	2.5-2.6 g/cm ³
قوة الشد (Tensile strength)	2000-3000 N/mm ²
استطالة الشد (Tensile elongation)	2-4 %

70-90 GPa	معامل المرونة (Modulus of elasticity)
%15	محتوى الزركون (ZrO2 Percentage)
100-110×106	عدد الألياف في الكيلوجرام (Number of fibers) (per Kg)
More than 850 C0	نقطة الاشتعال (Ignition point)
700-850C0	درجة الانصهار (Melting point)

6.1- ألياف البولي بروبيلين:

استخدمت ألياف بولي بروبيلين بالموصفات المبينة بالجدول رقم (3).

الجدول (3): مواصفات ألياف البولي بروبيلين المستخدمة في الخلطات الخرسانية.

ابيض (White)	اللون (Color)
25(±10%) μm	القطر (Diameter)
12(±10%) μm	الطول (Length)
0.91 g/cm3	الكثافة (Density)
400(±10%) N/mm2	قوة الشد (Tensile strength)
25(±10%)	استطالة الشد (Tensile elongation)
1.6GPa	معامل المرونة (Modulus of elasticity)
120×106	عدد الألياف في الكيلوجرام (Number of fibers)

	(per Kg)
570C0	نقطة الاشتعال (Ignition point)
160-170C0	درجة الانصهار (Melting point)

2- تحضير الخلطات الخرسانية:

تم تحضير ثلاثة عشر خلطة خرسانية بنسب 0%، 0.5%، 1%، 1.5%، 2%، 2.5%، 3% من ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين كنسبة وزنيه من وزن الاسمنت، تمت عملية الخلط بواسطة الخلاط الكهربائي حيث خلطت المواد الجافة أولا للحصول على توزيع جيد للألياف داخل الخلطة ومن ثم أضيف الماء بالتدرج للحصول على توزيع أمثل للألياف داخل مزيج الخرسانة. الخلطات بعد الخلط الجيد تمت صبها في قوالب ذات أبعاد خاصة للاختبارات وتم دكها بالعصا يدويا ومن ثم وضعت على الهزاز لضمان خروج كل الفقاعات الهوائية للحصول على تراص جيد للخلطة للحصول على عينات مثالية. تمت المعالجة والاختبارات بعد 7 و 28 يوم ودونت النتائج وقورنت بالخلطة المرجع (0% محتوى ألياف). كانت نسبة الماء إلى الاسمنت في جميع الخلطات ثابتة بنسبة 0.5 وكانت نسبة الخلطة حسب النسب المتعارف عليها 4:2:1 اسمنت: ركام ناعم: ركام خشن في جميع الخلطات.


كل الخلطات والاختبارات تمت داخل معمل الخرسانة بالمعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية.

الاختبارات والنتائج:

جميع الاختبارات تمت داخل معمل الخرسانة للمعهد العالي للعلوم والتقنية بالزاوية

1- قابلية التشغيل Workability:

تم إجراء اختبار الهبوط أو اختبار الانسياب حسب المواصفات STM C143 باستخدام مخروط الهبوط مقاس (30cm ارتفاعا، 20cm قاعدة، 10cm قمة). نتائج اختبار الهبوط للخلطات الخرسانية موضحة بالشكل (1)، من الشكل نلاحظ انه قيمة اختبار الهبوط تقل بزيادة نسبة ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين ما يشير إلى أن زيادة محتوى الألياف يزيد من معدل امتصاص الماء ما يجعل قابلية التشغيل للخلطة تقل بالمقابل وهو ما تم ملاحظته في دراسات سابقة (Sundaesana, et al, 2001) يمكن تحسين قابلية التشغيل بإضافة بعض المواد الملمية للحصول على تشغيل أفضل للخرسانة.



الشكل (1): نتائج اختبار الهبوط لعينات الخرسانة.

من الجدير بالذكر هنا أن الخلطات المحتوية على نسب من ألياف الزجاج أظهرت قابلية تشغيل أقل من الخلطات المحتوية على ألياف البولي بروبيلين. من القيم المتحصل عليها من التجارب العملية كما مبين بالشكل (1) نلاحظ أن عند نفس النسبة من الألياف 1% فإن قابلية تشغيل الخلطة المحتوية على ألياف الزجاج أعطت قابلية تشغيل 5cm بينما عند نفس النسبة من ألياف البولي بروبيلين أعطت الخلطة قيمة تشغيلية 7cm ما يمكن تفسيره بقابلية ألياف الزجاج إلى امتصاصية عالية للماء نتيجة خشونة سطحها ما يساعد على رفع الاحتكاك الداخلي بين جزيئات الخرسانة و بالتالي تعيق حركة هذه الجزيئات ما ينتج


عنة قابلية تشغيل اقل، أما ألياف البولي بروبيلين ذات السطح الناعم و الأملس و وزنها النوعي القليل مقارنة بألياف الزجاج و بالتالي تكون قوة الاحتكاك بينها وبين جزيئات الخرسانة اقل ما يسمح لها بالانسياب بحرية أكثر و بالتالي تنتشر بشكل أفضل ما يعطى قابلية تشغيل أفضل لوحظ هذا الفرق في العديد من الدراسات السابقة. (Sudarsana, et al, 2011)

إن شكل الألياف و مساحة سطحها و كميتها، بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص الماء من بين العوامل الرئيسية التي تتحكم في قابلية تشغيل الخلطة الخرسانية. وهو ما يمكن ملاحظته خاصة عند زيادة كمية الألياف حيث قلت قيمة الهبوط للخرسانة المحتوية على الألياف من 8Cm إلى 5Cm في حالة ألياف البولي بروبيلين ومن 7Cm إلى 3Cm في حالة ألياف الزجاج.

2- قوة الضغط Compressive Strength:

أجريت اختبارات الضغط على جميع العينات للخلطات الخرسانة حيث تم تجهيز قوالب الخرسانة بأبعاد 15سم*15سم*15سم. وتم معالجة جميع القوالب ثم أجريت الاختبارات عليها بعد 7 و 28 يوم وقورنت النتائج بالخلطة الأساسية وقورنت أيضا نتائج اختبار الضغط فيما بينها، من خلال النتائج وكما مبين في الشكل (2) يمكن ملاحظة أن قيم اختبار الضغط كانت في تباين واضح سواء بين أنواع الألياف أو بين النسب المختلفة للألياف، من الملاحظ انه عند إضافة الألياف سواء ألياف الزجاج أو ألياف البولي بروبيلين فان قوة الضغط تقل بزيادة محتوى الألياف حيث انخفضت في حالة ألياف الزجاج من 34.5MP للخلطة المرجع إلى 30MP عند إضافة 0.5% من ألياف الزجاج و إلى 27.7MP عند إضافة نفس النسبة من ألياف البولي بروبيلين، وهذه القيمة تقل كلما زادت نسبة محتوى الألياف. أكدت العديد من الدراسات أن إضافة الألياف إلى الخلطة الخرسانية قد تحسن من قوة الضغط ولكن ليس بشكل كبير وهذه الزيادة تكون عند نسبة معينة من الألياف ثم بعد ذلك تبدأ قيم قوة الضغط في الانخفاض، تعتمد قوة الضغط للخرسانة


على العديد من العوامل كنسبة الألياف وطولها، أيضا طريقة خلط الخرسانة ونوع المواد الداخلة فيها ونسبتها بالإضافة إلى نسبة الماء إلى الاسمنت كل هذه العوامل تلعب دورا أساسيا في تحديد النسبة المثلى للألياف التي تكسب الخرسانة أعلى قوة ضغط، حيث أظهرت دراسة ((Tassew, et al, 2014) أن استخدام ألياف بنسب حجميه تراوحت من 0-2% بأطوال مختلفة لم تؤثر كثيرا على قوة الضغط حيث زادت قوة الضغط بزيادة نسبة الألياف. في حين أكدت دراسات أخرى (Yuan, et al, 2020) أن استخدام نسب حجميه وصلت 1.35% من ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين ونسب ماء إلى الاسمنت تراوحت بين 0.35-0.3 قد حسنت من قوة الضغط في الخلطات المحتوية على ألياف الزجاج وكانت أفضل النتائج عند نسبة الماء الأقل بينما في الخلطات المحتوية على ألياف البولي بروبيلين فقد اظهر النتائج انخفاض عند جميع النسب من هذه الألياف، في حين أظهرت دراسات أخرى (Sun, et al, 2009) أن استخدام ألياف بولي بروبيلين بأطوال تراوحت بين 12-19مم قد ساهمت في تحسين قوة الضغط حتى محتوى 0.9 كجم/م³ من الألياف ثم تبدأ بعد هذا المحتوى في الانخفاض في المقابل وجدت دراسات أخرى (Kakooei, et al, 2012) استخدمت نسب من ألياف البولي بروبيلين تراوحت 0-2 كجم/م³ أن أفضل نسبة لتحسين قوة الضغط هي 1.5 كجم/م³ والتي اتفقت مع دراسة أخرى. أكدت بعض الدراسات (Alhozaaimy, et al, 1996) أن الكسور الحجمية الصغيرة من ألياف البولي بروبيلين التي تصل إلى 0.3% لم تساهم في زيادة قوة الضغط. أكدت معظم الدراسات (Cifuentes, et al, 2013) أن ألياف البولي بروبيلين بطبيعتها الكارهة للماء يودى إلى ضعف عام بالمصفوفة الخرسانية ما يودى إلى نمط فشل يسبب في انفصال الألياف تحت الأحمال المتوسطة والكبيرة و بالتالي فهي لم تساهم بشكل كبير في تحسين قوة الضغط وان زيادة محتوى الألياف يقلل من قوة الضغط وهو ما تم ملاحظته هنا في هذه الدراسة حيث انخفضت قوة الضغط بزيادة محتوى الألياف حتى وصل إلى اقل قيمة لها عند محتوى ألياف 3% كما مبين بالشكل أدناه.



الشكل (2): نتائج اختبار قوة الضغط بعد 7 و 28 يوم للخلطات الخرسانية عند نسب ألياف البولي بروبيلين.

في حين كان الانخفاض واضحا بشكل كبير في قوة الضغط للخلطات الخرسانية المحتوية على ألياف البولي بروبيلين، كان الانخفاض اقل حدة في حالة الخلطات الخرسانية المحتوية على ألياف الزجاج كما مبين بالشكل (3) حيث انخفضت قوة الضغط حوالي 13% عند نسبة ألياف 0.5% والذي يمكن تفسيره أن أفضل نسبة ألياف لتحسين قوة الضغط تقع بين 0-0.5% وهو ما أكدته العديد من الدراسات أن إضافة ألياف الزجاج بنسب صغيرة تحسن من قوة الضغط (Chandramoulik, et al, 2010)، في حين

أكدت دراسات أخرى ((Sudarsana, et al, 2011 أن قوة الضغط تتحسن حتى نسبة حجميه 1% ألياف زجاج عند 7 أيام و كذلك عند 28 يوم ثم تنخفض مع زيادة محتوى الألياف بينما دراسة أخرى وجدت أن أعلى قيمة لقوة الضغط تحصل عليها كانت عند نسبة 1.5% ألياف من وزن الاسمنت ألياف علما انه استخدم ملين عند جميع الأعمار 3,7,28,56 يوم (Shakor,et a, 2011).




الشكل(3): نتائج اختبار قوة الضغط بعد 7 و 28 يوم للخلطات الخرسانية بنسب ألياف الزجاج.

3- قوة الانحناء flexural Strength:

يستخدم اختبار الانحناء لاختبار الخواص الميكانيكية وخصائص الكسر للعارضة الخرسانية لقياس مقاومة الخرسانة للانحناء أو العزم وهو مهم خاصة في الأرضيات، البلاط و العناصر الخرسانية الطويلة. أجريت اختبارات الانحناء على العينة المرجع والعينات المحتوية على الألياف عند عمر 28 يوم لتحديد نسبة الألياف التي تحسن قوة الانحناء للخرسانة. تم تسليط الحمل على العارضة الخرسانية مستطيلة المقطع (150مم*150مم*500مم) بعد المعالجة بعد 28 يوم وتم تسجيل النتائج لجميع العينات.

في الوقت الذي أظهرت فيه الخلطات المحتوية على ألياف تناقص في قوة الضغط وخاصة مع زيادة نسبة الألياف أظهرت هذه الخلطات ارتفاع في قوة الانحناء بزيادة نسبة الألياف حتى نسب معينة لتعود بعد ذلك للانخفاض مرة أخرى، حيث لوحظ انه في حالة الخلطات المحتوية على ألياف الزجاج كانت قوة الانحناء في تزايد مع زيادة نسبة الألياف كما بالشكل (4) حتى وصلت إلى 5.1MP بنسبة زيادة تصل 13.6% عند نسبة ألياف 1.5% لتعود للانخفاض مرة أخرى عند النسب الأعلى من الألياف وهذا ما تم استنتاجه في دراسات سابقة (Tassew, et al, 2014) حيث لوحظ أن قوة الانحناء للخلطات المحتوية على ألياف الزجاج ازدادت إلى نسب معينة لتعود بعد ذلك للانخفاض في حين أن قوة الضغط لهذه الخلطات لم تتأثر كثيرا وهذا ما أكدته دراسات أخرى (Arslan, et al, 2016, Ghugal, et al, 2006, Barluenga, et al, 2007, Soylev, et al, 2014) التي أظهرت تحسن ملحوظ في قوة الانحناء في حين لم تتأثر قوة الضغط إلا بشكل طفيف جدا أفاد أيضا (Khan, et al, 2016) أن ألياف الزجاج قد تقلل من قوة الضغط للخرسانة ولكنها تحسن من قوة الانحناء حتى نسب ألياف معينة.



الشكل(4): نتائج اختبار الانحناء للخلطات الخرسانية.

أما الخلطات المحتوية على ألياف البولي بروبيلين فقد كانت الزيادة في قوة الانحناء حتى نسبة ألياف 0.5% بنسبة زيادة 1.6% لتعود للانخفاض مرة أخرى هنا يمكن القول أن النسب الصغيرة دون 0.5% من ألياف البولي بروبيلين أعطت أفضل قوة انحناء وهو ما تم التوصل إليه في دراسة (Mohod, et al, 2015). أن النسب العالية أعلى من 2% تسببت في تقليل قدرة الخرسانة على تحمل الانحناء ما يعزى إلى التكتل الحاصل التي تسببه الألياف و الذي يؤدي إلى مشاكل في الخلط التي تؤثر على قوة الانحناء وهذا ما تم إثباته في العديد من الدراسات (Choi,et al, 2005, Hasan, et al, 2011) حيث وجد أن قوة ضغط


الخرسانة المحتوية على ألياف بولي بروبيلين لا تتأثر كثيرا ولكن قوة الشد والانثناء تتحسن بشكل ملحوظ عند نسب أحجام اقل من 0.55% في المقابل وجد (Soroushinan, et al, 2003) أن النسب المنخفضة من ألياف البولي بروبيلين لها تأثير ضئيل على قوة الانثناء للخرسانة وهو ما تم ملاحظته في هذه الدراسة.

من الملاحظ في هذه الدراسة أن ألياف الزجاج أظهرت قوة انحناء أعلى من نظيرتها ألياف البولي بروبيلين وهو ما يعود إلى القوة والصلابة العالية للألياف الزجاج مقارنة بألياف البولي بروبيلين وهذا كان واضح في العديد من الدراسات (Khan, et al, 2016).

4- قوة الشد الانشطاري Splitting Tensile Strength:

تم اختبار قوة الشد الانشطاري لعينات الاسطوانية 150*300مم لجميع الخلطات الخرسانية بعد المعالجة عند عمر 28 يوم حسب المواصفات القياسية ASTM. من خلال النتائج المتحصل عليها تبين أن الخلطات الخرسانية المدعمة بألياف البولي بروبيلين أظهرت مقاومة شد اقل من نظيرتها المحتوية على ألياف زجاج بالرغم من أن ألياف البولي بروبيلين تمتلك مرونة عالية ومقاومة جيدة للتشقق الناتج عن الانكماش بالإضافة إلى وزنها الخفيف الذي يسمح لها بالتوزيع الجيد داخل المصفوفة الخرسانية إلا أن مقاومتها للشد ضعيفة نسبيا مقارنة بألياف الزجاج اذ يكمن دورها في تحسين المتانة ومقاومة التشقق الدقيق أكثر من زيادة القوة الفعلية و بالتالي فان مقاومتها للشد الانشطاري يكون محدود بل عند النسب العالية فإنها تؤثر سلبا على قوة الشد. من نتائج هذه الدراسة كما مبين بالشكل (5) وجد أن قوة الشد للخرسانة المدعمة بألياف البولي بروبيلين قلت عند نسبة ألياف 0.5% بنسبة 10.3% واستمرت هذه القيمة في التقلص مع زيادة محتوى الألياف حتى وصلت إلى أدنى قيمة لها عند نسبة 3%، على نفس

المنوال كان التناقص في قيمة الشد للخلطات الخرسانية المدعمة بألياف الزجاج ولكن التناقص كان اقل حدة من الحاصل في حالة ألياف البولي بروبيلين حيث تناقصت القيمة بين الخلطة المرجع والخلطة المدعمة بنسبة 0.5% ألياف زجاج بنسبة 6.6% واستمر التناقص مع زيادة محتوى الألياف.



الشكل (5): نتائج اختبار الشد الانشطاري للخلطات الخرسانية.

5- الخلاصة:

أجريت هذه الدراسة لدراسة تأثير النسب المختلفة من ألياف الزجاج و ألياف البولي بروبيلين على خصائص الخرسانة وتم استخلاص الاستنتاجات التالية:

1- تنخفض قابلية التشغيل للخلطة الخراسانية عند إضافة الألياف لها ويزداد الانخفاض بزيادة محتوى الألياف وكان الانخفاض أكثر وضوحا في حالة ألياف الزجاج

2- لم تتحسن قوة الضغط للخلطات الخراسانية عند النسب الألياف المدروسة ما يدل على أن النسبة الأمثل للألياف لتحسين قوة الضغط هي عند النسب الصغيرة $> 0.5\%$ كنسبة وزنيه من وزن الاسمنت عند نسبة ماء إلى المادة الرابطة 0.5 .

3- زادت قوة الانحناء للخلطات الخراسانية المدعمة بالألياف الزجاجية و ألياف البولي بروبيلين وكانت أفضل نسبة ألياف زجاج هي 1.5% و 0.5% للألياف البولي بروبيلين.

4- كشفت الدراسة أن ألياف الزجاج أقوى لتدعيم الخرسانة من ألياف البولي بروبيلين.

5- لم تتحسن قيمة الشد الانشطاري للخرسانة المدعمة بكلاً النوعين من الألياف عند النسب المدروسة بل قلت مع زيادة نسبة الألياف وخاصة في الخلطات المحتوية على ألياف البولي بروبيلين.

6- المراجع:

- 1- E. Mohseni, et al., Polypropylene fiber reinforced cement mortars containing rice husk ash and nano-alumina, *Constr. Build. Mater.* 111 (2016) 429–439.
- 2- Ramezani-pour, A., M. Esmaili, S. Ghahari, and M. Najafi, Laboratory study on the effect of polypropylene fiber on durability, and physical and mechanical characteristic of concrete for application in sleepers. *Construction and Building Materials*, 2013. 44: p. 411-418.
- 3- F. Liu, W. Ding, and Y. Qiao, "An experimental investigation on the integral waterproofing capacity of polypropylene fiber concrete with fly ash and slag powder," *Construction and Building Materials*, vol. 212, pp. 675–686, 2019.
- 4- Xue, G., Yilmaz, E., Song, W., Cao, S., 2019. Analysis of internal structure behavior of fiber reinforced cement-tailings matrix composites through X-ray computed tomography. *Composites Part B: Engineering* 175, 107091.
- 5- S. Fallah, M. Nematzadeh, Mechanical properties and durability of high strength concrete containing macro-polymeric and polypropylene fibers with nano-silica and silica fume, *Constr. Build. Mater.* 132 (2017) 170–187.

-
- 6- S. Cao, E. Yilmaz, W. Song, Fiber type effect on strength, toughness and microstructure of early age cemented tailings backfill, *Constr. Build. Mater.* 223 (2019) 44–54.
- 7- Xue, G., Yilmaz, E., Song, W., Cao, S. Mechanical, flexural and microstructural properties of cement-tailings matrix composites: Effect of fiber type and dosage. *Composites Part B: Engineering*, 2019, 172, 131-142.
- 8- G. Xue, E. Yilmaz, W. Song, E. Yilmaz, Influence of fiber reinforcement on mechanical behavior and micro-structural properties of cemented tailings backfill, *Constr. Build. Mater.* 213 (2019) 275–285
- 9- K. Behfarnia, A. Behravan, Application of high performance polypropylene fibers in concrete lining of water tunnels. *Mater. Des.*, 55 (2014), pp. 274-279.
- 10- P. Zhang, Q. Li, Effect of polypropylene fiber on durability of concrete composite containing fly ash and silica fume. *Compos. Part B Eng.*, 45 (2013), pp. 1587-1594.
- 11- Karahan, O., Atis, C.D., 2011. The durability properties of polypropylene fiber reinforced fly ash concrete. *Mater. Des.* 32, 1044–1049.

-
- 12- A. Izaguirre, J. Lanas, J.I. Alvarez, Effect of a polypropylene fiber on the behavior of aerial lime-based mortars, *Constr. Build. Mater.* 25 (2) (2011), 992–1000.
- 13- SudarsanaRao. H, et al“(2011), “Strength and Workability Characteristics of Fly Ash based Glass Fiber Reinforced High Performance-Concrete”, *International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST)*, Vol. 3, No. 8, August, pp 6266-6277.
- 14- S.T. Tassew, A.S. Lubell, Mechanical properties of glass fiber reinforced ceramic concrete, *Construct. Build. Mater.* 51 (2014), 215–224.
- 15- Yuan, Z.; Jia, Y. Mechanical properties and microstructure of glass fiber and polypropylene fiber reinforced concrete: An experimental study. *Constr. Build. Mater.* 2020, 266, 121048.
- 16- Z. Sun, Q. Xu, Microscopic, physical and mechanical analysis of polypropylene fiber reinforced concrete, *Mater. Sci. Eng., A* 527 (2009) 198–204.
- 17- Kakooei, S., H.M. Akil, M. Jamshidi, and J. Rouhi, The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures. *Construction and Building Materials*, 2012. 27(1): p. 73- 77.
-

- 18- Alhozaimy AM, Soroushian P, Mirza F. Mechanical properties of reinforced concrete and materials polypropylene fiber and the effects of pozzolanic. CemConcr Compos 1996;18(2):85–92.
- 19- H. Cifuentes, F. García, O. Maeso, F. Medina, Influence of the properties of polypropylene fibers on the fracture behavior of low-, normal- and high-strength FRC Constr. Build. Mater., 45 (2013), pp. 130-137.
- 20- R.P. ChandramouliKsrinivasa, N. Pannirselvam, T. Sekhar, Strength properties of glass fiber concrete, ARPN J. Eng. Appl. Sci. 5 (4) (2010) 1–7.
- 21- Shakor, P. N., and Pimplikar, S. (2011). Glass fiber reinforced concrete use in construction. Int. J. Technol. Eng. Syst. 2:2.
- 22- Arslan, M.E. Effects of basalt and glass chopped fibers addition on fracture energy and mechanical properties of ordinary concrete:CMOD measurement. Constr. Build. Mater. 2016, 114, 383–391.
- 23- Ghugal, Y.M.; Deshmukh, S.B. Performance of alkali-resistant glass fiber reinforced concrete. J. Reinf. Plast. Compos. 2006, 25, 617–630.

- 24- Barluenga, G.; Hernández-Olivares, F. Cracking control of concretes modified with short AR-glass fibers at early age. Experimental results on standard concrete and SCC. *Cem. Concr. Res.* 2007, 37, 1624–1638.
- 25- Söylev, T.; Özturan, T. Durability, physical and mechanical properties of fiber-reinforced concretes at low-volume fraction. *Constr. Build. Mater.* 2014, 73, 67–75.
- 26- Khan, M.; Ali, M. Use of glass and nylon fibers in concrete for controlling early age micro cracking in bridge decks. *Constr. Build. Mater.* 2016, 125, 800–808.
- 27- Mohod, M.V. Performance of polypropylene fiber reinforced concrete. *IOSR J. Mech. Civil Eng.* 2015, 12, 28–36.
- 28- Choi, Y.; Yuan, R.L. Experimental relationship between splitting tensile strength and compressive strength of GFRC and PFRC. *Cem. Concr. Res.* 2005, 35, 1587–1591.
- 29- Hasan, M.; Afroz, M.; Mahmud, H. An experimental investigation on mechanical behavior of macro synthetic fiber reinforced concrete. *Int. J. Civ. Environ. Eng.* 2011, 11, 19–23.
- 30- Soroushian, P.; Plasencia, J.; Ravanbakhsh, S. Assessment of reinforcing effects of recycled plastic and paper in concrete. *Mater. J.* 2003, 100, 203–207.